



Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων

UV PLUS COVERING



Εξωτερική
Χρήση

Διατίθεται με Μόνωση: ISOPIPE TC (+110°C) ή ISOPIPE HT-HF (+175°C).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε τα τεχνικά
φυλλάδια του ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF.



PET: Φράγμα απώθησης υδρατμών και υγρασίας, που μειώνει τη διαπερατότητα.

Αλουμίνιο: Μονωτικό υλικό που βελτιώνει τη διαπερατότητα.

HD/LLDPE: Ειδικός σχεδιασμός για να μην τσαλακώνει, και να κολλάει εύκολα πάνω στη μόνωση **ISOPIPE**.

Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων

UV PLUS COVERING



Ιδιότητες	Τεχνικά Στοιχεία	Μέθοδοι Ελέγχου	Εργαστήρια
Διαπερατότητα (μ)	0.03 gr/m ² / 24h 90% rel. humidity at 38°C	EN 13469, EN 12086	ΤΕΣΤ εργοστασίου, RTU/ BDA KEUR
Ανοχές Θερμοκρασίας (°C)	Επικάλυψη UV PLUS: -40°C έως +100°C		
	Αυτοκόλλητο: -40°C έως +110°C		
Πάχος	Επικάλυψη UV PLUS: 99 μm	DIN 53370	ΤΕΣΤ εργοστασίου
	Αυτοκόλλητο: 70 μm, Liner Thickness: +85 μm		ΤΕΣΤ εργοστασίου
Βάρος Επικάλυψης	125 g/m ²	ISO 536	
Διάρθρωση Επικάλυψης	Διαμήκη 75 N, Εγκάρσια 78 N	DIN 55531	
Διάρθρωση Αυτοκόλλητου της Επικάλυψης	Διαμήκη 40 N/15mm, Εγκάρσια 41 N/15mm	DIN 55531	
Αντίσταση σε Ακτίνες UV	Πολύ καλή	ASTM D 518	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Κλιματολογική Συμπεριφορά	Πολύ καλή		
Αντοχή σε Λάδια & Γράσα	Πολύ καλή	ASTM D 471	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Αντοχή σε Χημικές Ουσίες	Αραιωμένα Οξέα, Αλιφατικά, Υδρογονάνθρακες, Αλκοόλες	Ανθεκτικός	
	Αραιωμένα Αλκάλια, Αρωματικά & Αλογονωμένοι Υδρογονάνθρακες	Μέτρια Αντοχή	
Εγγύηση	5 έτη		

Τα αποτελέσματα έχουν μετρηθεί στο εργαστήριό μας, σε τυπικές συνθήκες. Μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να βεβαιώνετε την ισχύ τους πριν από κάθε ειδική χρήση.

Product Range



Εφαρμογές



ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρικά Γραφεία:
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 19 210
Ε.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο:
73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδα
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006
Ε.: export@isopipe.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Μαδρίτη:
Calle Pedro Duque, 5,
Polígono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Madrid Community

Τ.: +34 93 879 1195
Φ.: +34 93 879 1313
Ε.: pedidos@isopipe.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κεντρικά Γραφεία:
178 Seven Sisters Road
London N7 7PX
United Kingdom

Αποθήκη:
Airfield Industrial Estate Warboys, Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
United Kingdom

Τ: +44 (0) 208 299 9545
Ε: orders@isopipe.eu